

**Predpisy na skladovanie**

- Designové dosky SIBU musia byť umiestnené vždy v interiéri, nie je prípustné skladovanie vo vonkajšom priestore! Treba dodržiavať nasledovné:
- Designové dosky skladovať na ležato, dosky zabalené zvinuté treba vybalit' a položiť plocho, prípadné zaťaženie môže zlepšiť plošné vyrovnanie (pozor: použiť kartónovú podložku a zaťažiť po celej ploche, aby sa predišlo poškodeniam)
- Hornú dosku na stohu skladovať tak, aby dekorová strana bola smerom nadol.
- Produkty SIBU skladovať tak, aby boli chránené pred UV žiarením.
- Produkty SIBU nesmú byť vystavované mokru alebo vlhkosť.
- Materiál chrániť pred nečistotami, prachom a mechanickým poškodeniami.
- Odporúča sa stála teplota a vlhkosť vzduchu, cca od +10°C do +30°C a relatívna vlhkosť vzduchu od 30% do 80%. Teplotné výkyvy ako aj dlhšie skladovanie pod 0°C resp. nad +30°C môžu mať negatívny vplyv na kvalitu.
- Štruktúrované dosky neskladovať tak, aby štruktúry boli navzájom posunuté, odporúča sa vložiť kartón medzi platne.
- Platne, ktoré budú použité na zlepenie PVA, musia byť spracované do 6 mesiacov od odvozu zo závodu (SIBU DESIGN Ternberg) (pozri dátum na etikete dosiek). Zadná strana dosky s predúpravou nesmie byť znečistená a nesmieme sa ich dotýkať bez rukavíc!

**Predpisy na transport**

- Vo všeobecnosti pri transporte produktov SIBU treba dbať o to, aby tovar bol chránený pred znečistením, vlhkosťou a mechanickými poškodeniami.
- Používať stabilné, rovné palety s kartónovou podložkou, paleta by mala mať presah presahujúci platne.
- Hornú designovú dosku položiť na paletu tak, aby dekorová strana bola smerom nadol.
- Horná doska by taktiež mala byť chránená kartónovou podložkou položenou pod dosku (napr. drevotrieskovou doskou, HDF,...)
- Designové dosky musia byť zabezpečené proti posunutiu.
- Hrany a bočné plochy taktiež musia byť chránené (chráničom hrán, fóliou PE, ...)
- Teploty nesmú byť nižšie ako -20°C resp. vyššie ako +50°C.
- Štruktúrované dosky netransportovať tak, aby štruktúry boli navzájom posunuté.
- Transport dosiek SIBU vo zvinutom stave je v zásade možný, s výnimkou LL ROMBO 40, LL ROMBO 85, LL QUADRO, CR CRISTAL a produkty 3D.
- Produkty SIBU treba pred spracovaním bezpodmienečne nechať aklimatizovať, správna teplota pri spracovaní (cca od +15°C do +30°C) musí byť dodržaná.

**Pred spracovaním materiálu dodržiavať priložený návod na spracovanie, ktoré nájdete aj na webových stránkach SIBU!**

**Sibuka D 22 HV nesmie byť trvale skladovaná pod +5°C a pri transporte musí byť zabalená tak, aby bola chránená pred mrazom.**

**Spracovanie produktov SIBU, ak je to možné, by sa malo uskutočniť pred uplynutím 12 mesiacov (s výnimkou produktov s predúpravou PVA).**

V prípade otázok obráťte sa na predajcu alebo na obchodníka.

Tento informačný leták bol pripravený podľa najlepšieho vedomia a s osobitnou starostlivosťou. Údaje sa zakladajú na skúsenostiach z praxe a na vlastných pokusoch a zodpovedajú súčasnému stavu našich vedomostí. Slúžia ako informácie a neobsahujú uistenia o vlastnostiach produktov alebo o tom, či sú vhodné na určité účely použitia. Za tlačové chyby, chyby noriem a omyly sa nepreberá žiadna záruka.